

PERMOCHIM DUO BK

İKİ BİLEŞENLİ, YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

TANIMI:

PERMOCHIM DUO BK; İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, elastik, su geçirimsiz kaplama harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddeleri karışımıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Özellikle balkonlarda, kat aralarında, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerin zeminlerinde alt katlara su sızmalarını önlemek için kullanılır.
- Teras, çatı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.
- Köprüler, viyadükler ve sanat yapıları üzerinde buz çözücü tuzlara karşı koruyucu kaplama olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

| | |
|--|-------------------|
| Renk | Gri, Yeşil |
| Yoğunluk sıvı (kg/Lt) | 1,02 (± 0,03) |
| Yoğunluk sıvı + toz (kg/Lt) | 1,70 (± 0,10) |
| Basıncı Su Dayanımı | 5 Bar Pozitif |
| Uygulanacak Zemin Yüzey Sıcaklığı (°C) | (+5) ila (+30) °C |
| Bekleme Süresi | 5 Dakika |
| Çalışma Süresi (20°C) | 2 Saat |
| Sıvıyla Kaplanması | 3 Gün |

AVANTAJLARI:

Islak yüzeylere uygulanır.
Uygulaması pratiktir. Toz ve sıvı bileşenlerin birbirine karıştırılıp sürülmesinden ibarettir.
Ekonomik çözüm sağlar.
Suyun temas ettiği yönden (pozitif su basıncı) uygulanır.
Esnektir.
Üzerinde yürünebilir.
Beton ve sıva yüzeyleri, hava kirliliği ve atmosferdeki asit gazlarından korur.
Suyu geçirmemesine rağmen uygulandığı yüzeyin hava almasını sağlar.
Beton ve sıva yüzeyleri karbonlaşma ve klorürden korur

UYGULAMA:

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak bütün yüzeyler, kir, toz, yağ ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalıdır.

Uygulama

PERMOCHIM DUO BK'nın sıvı bileşeni temiz bir kaba konur ve toz bileşen, homojen ve boza kıvamında bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılarak bu sıvıya yedirilir.

PERMOCHIM DUO BK, fırça veya mala ile en az iki kat olarak ıslak yüzeye uygulanır. Her kat bir önceki kat sertleşmeye başlarken, henüz yaş iken uygulanmalıdır. Gerekirse 2.kat sürülmeden yüzey hafifçe nemlendirilmelidir.

Çatlaklar üzerinde veya yatay/düşey birleşim yerlerinde iki kat uygulama arasında derz bandı, sıva filesi vs. taşıyıcı armatür kullanılmalıdır.

Perlit betonu, gaz beton veya porozitesi yüksek beton üzerine uygulama yapılırken dikkat edilmeli, bu tip zeminlerin üzerine yeni bir şap veya sıva kaplandıktan sonra PERMOCHIM DUO BK uygulanmalıdır.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler kullanıldıktan hemen sonra su ile temizlenir.

SARFIYAT:

Yüzey durumuna bağlı olarak, asgari iki kat, her katta1 – 1,5 kg/m² uygulanır.

AMBALAJ:

Net 20 kg polietilen takviyeli kraft torba + 5 kg Sıvı (Bidon) = Net 25 kg Set

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, serin ve kuru ortamda, dondan koruyarak saklayınız.

En fazla 10 kat istif ile palet üzerinde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca kullanılabilir.

Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

UYARILAR:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Dondan koruyunuz.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S7)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Direkt güneş ışığına ve ısıcağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

