DOLGULU ASFALT
SICAK UYGULAMALI YALITIM BİTÜMÜ

TANIMI:
Sıcak uygulanan, ısıtıldığında büyük hava kabarcıkları ve kesilmeler olmaksızın, sürekli akarak uygulanan bölgeyi tamamıyla dolduracak şekilde dökülebilme kıvamına gelen bir yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:
- Sıcak uygulamalı su izolasyon malzemesi olarak kullanılır.
- Asfalt aşınma tabakası çatlaklarının, asfalt/asfalt ve asfalt/beton derzlerinin doldurulmasında kullanılır. Kaplamanın ek yerlerinden suyun sızmasını engeller, böylece su ve nemin yol açtığı sorunları ortadan kaldırır.
- Otoyollarda, kent içi yollarda, havaalanlarında, köprülerde, otopark ve viyadüklerde yalıtım işlerinde kullanılır.
- Çok yüksek sıcaklıklarda çalışan makinelerde kaydırıcı olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

TİP	I		
PENETRASYON (25C, 5g)	70/100	ASTM D 5	EN 1426
YUMUŞAMA NOKTASI (°C)	43-51°C	ASTM D 36	EN 1427
AĞIRLIK DEĞİŞİMİ(ISINMA KAYBI)(en çok)	%0,8	ASTM D 6	
ALEVLENME NOKTASI (Minimum)	230	ASTM D 92	EN 22592
KALICI BATMA(Resid'in RTFOT sonrası batma değerinin ısıtma öncesi batma ile mukayesesi)	%46 enaz	ASTM D 5	EN 1426
DUKTİLİTE (25°C, 5 cm/dak.)(Minimum)	10 cm	ASTM D 113	
SERTLEŞME SONRASI YUMUŞAMA NOKTASI	45°C	ASTM D 36	EN 1427
TRİKLORETİLENDE ÇÖZÜNÜRLÜK (% AĞIRLIK)	99	ASTM D 2042	EN 12592

AVANTAJLARI:
Sıcaklık farklarında, nem artışlarında ve yoğun trafik altında bile performansını koruyabilmektedir.
Temini kolaydır.

YÜZEY HAZIRLAMA:
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce yüzeylere astar olarak bir kat EMİLKOTE® veya EMÜLZER® CSP sürülmelidir. Asfalt üzerine uygulamada astara gerek yoktur.

UYGULAMA:
Asfalt, yaklaşık 180ºc sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, fırça ile yüzeye sürülür veya dökülür.

ALET TEMİZLİĞİ:
Kullanımdan sonra aletler sanayi tipi solventler ile temizlenir.

SARFİYAT:
Her sürüşte 1- 1,5 kg/m^2

AMBALAJ:
Net: 16 kg Metal Kutu

RAF ÖMRÜ:
Kapalı orijinal ambalajında 2 yıldır.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ
TÜRK MALI

UYARILAR:

Sıcak asfalta kesinlikle gaz, benzin gibi uçucu maddeler karıştırılmaz.
Sıcak asfalt ile çalışırken özel ekipman kullanılmalıdır.
Sıcak asfaltın buharı solunmamalıdır.
Kapalı alanlarda çalışırken hava maskesi kullanılmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.
İş ve işçi sağlığı kurallarına uyunuz.
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemez.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ
TÜRK MALI