

# EMÜLZER PURREADY WB

## UV DAYANIMLI, SU BAZLI, TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SIVI YALITIM MALZEMESİ

### TANIMI:

Purready WB; polieter poliöl içeren, su bazlı ultraviyole stabilitesi yüksek anyonik poliüretan dispersiyondur.

### KULLANIM ALANLARI:

Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde,  
Yağmur derelerinde,  
Kanal ve kanaletlerde,  
Teras çatılarda suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır.  
PU köpük kaplamaların UV dayanımını sağlamak için kullanılır.  
Su bazlı olduğu için iç mekanlarda kullanılabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

RENK	Beyaz
ESASI	Poliüretan
VİSKOZİTE	1800-2200 cP (25°C de)
KATI MADDE ORANI	35-37%
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arasında
YOĞUNLUK	1 - 1,10 gr/cm <sup>3</sup>

### AVANTAJLARI:

Yüksek hidroliz direnci ve yapışma performansına sahiptir.  
Uygulandığında eksiz, su geçirmez ve koruyucu bir tabaka oluşturur.  
Aderansı yüksektir. Eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.  
Tek bileşenli, kullanımı kolay, düşey yüzeylerde akmayan, elastik bir malzemedir. Kılcal çatlakları örtme özelliği vardır.  
UV'den etkilenmeyen reçinelerden imal edildiğinden dolayı, güneş ışınlarına dayanıklıdır. Depolimerizasyona karşı stabildir.  
Daimi elastik olduğundan, uygulanan yüzeylerde daha sonra çatlama görülmez.

### YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, her türlü yağdan ve kür malzemesinden arındırılmış olması gerekir.  
Taze beton zeminler uygulama yapılmadan önce, en az 28 gün kurumaya bırakılmalıdır.

### UYGULAMA:

Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme yolu ile uygulama yapılmalıdır.  
Uygulama tek katta kalın bir tabaka halinde değil, birkaç katta ve ince tabakalar halinde yapılmalıdır. Böylece hava kabarcıklarının hapsolmesi önlenir.  
Sarfiyat min.1,500 kg/m<sup>2</sup> olmalıdır.  
Nihai kürlenme hava sıcaklığına ve ortam nemine bağlı olarak 5-7 günde gerçekleşir.

### TÜKETİM:

Uygulama 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> olarak en az 2 kat yapılmalıdır.

### DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında 30°C altında dondan korumalı olarak depolandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 6 aydır. Açılan ambalajın tamamı tüketilmelidir.

### AMBALAJ:

Net 20 kg Plastik Kova

### UYARILAR:

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.

Direkt güneş ışığına ve ısıca maruz bırakmayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)