

# YOL TAMİR ASFALTI

## SOĞUK UYGULAMALI YOL TAMİR ASFALTI

### TANIMI:

Asfalt kaplamaların, hasarlı bölümlerini tamir etmek için kullanılan, kullanıma hazır, soğuk asfaltdır. Agregalı karışımlıdır.

### KULLANIM ALANLARI:

Şehir içi - şehirlerarası yollar ve otoyollarda,  
Sathi kaplama yollarında,  
Havaalanlarında,  
Spor komplekslerinde,  
Açık ve kapalı otoparklarda, ,  
Organize sanayi bölgelerinin tesis içi yollarında,  
Fabrika, okul ve hastane alanlarında,  
Akaryakıt istasyonlarında,  
Rögar kapakları, baca ve ızgara çevrelerinin tamirinde,  
özetle sıcak asfaltın kullanıldığı her türlü tamir işlerinde kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| ESASI                       | : Asfalt / Agregalı      |
| RENK                        | : Siyah                  |
| BRİKET HACİM ÖZGÜL AĞIRLIĞI | : 2,26 g/cm <sup>3</sup> |
| AKMA ( 25°C )               | : 2,8 mm                 |
| STABİLİTE ( 25°C )          | : 1075 kg                |
| BİTÜM PENETRASYON DEĞERİ    | : 50 – 70                |
| PARLAMA NOKTASI             | : >83°C                  |

### AVANTAJLARI:

Soğuk uygulamalıdır.  
Asfalt plentinin çalışmadığı zamanlarda dahi küçük tamiratların kolayca yapılabilmesine imkân sağlar.  
Her türlü hava şartında tamirat imkânı sağlar.  
Uygulaması kolaydır.  
Astar veya yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur.  
Solvent içermediğinden çevreye zararsızdır.

### YÜZEY HAZIRLIĞI:

Tamir yapılacak bölgenin kenarları mümkün olduğu kadar dikleştirilmelidir. Kare, dikdörtgen, yamuk gibi köşeli şekiller elde edilmelidir. Gevşek parçalar, toz, aşırı su ve buz temizlenmelidir. Uygulama alanında minimum derinlik 8cm olmalıdır.

### UYGULAMA:

Tamirat gereken yere soğuk olarak dökülür ve sıkıştırılır. Yüzeyini sıkışma payını da hesaba katarak hafif bombeli şekilde bırakınız. Sıkıştırma çok önemlidir. Silindir, kompaktör veya yama tokmağı ile iyice sıkıştırınız. Sıkıştırma bittikten sonra yol hemen trafiğe açılabilir.

### ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler kullanımdan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenebilir.

### SARFIYAT:

2,260 g/cm<sup>3</sup> ( sıkıştırılmış yoğunluk )

### AMBALAJ:

25 kg'lık Plastik Kovada

### RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Orijinal ambalajında 6 aydır.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul  
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380  
[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)



**UYARILAR:**

Kutu kapağını açık bırakmayınız.

Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

İş ve işçi sağlığı kurallarına uyunuz.

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)

